

测试报告

No: SHFDO110304047FDC-1

报告日期: 2011-03-29

客户名称: 宝山钢铁股份有限公司

客户地址: 上海宝山长江路 580 号不锈钢大楼 201 室

样品由客户提供及申请者对样品的说明(除 SGS 相关号、SGS 工作号、样品接收日期、样品测试日期外)如下:

样品名称: B304M1

批号/生产日期: /

生产商: Baosteel

SGS 相关号: SHAFD1103398802

SGS 工作号: SHFDO110304047FD-1

样品接收日期: 2011-03-21

样品测试日期: 2011-03-21 ~ 2011-03-25

测试要求

根据申请者的要求:

根据德国食品与日用品法 (LFGB) 第 30 条及对样品的金属释放测试建议进行:
金属或金属涂层-重金属萃取测试.

测试方法:

样品用 3% 乙酸在 100°C 提取 0.5 小时, 提取液用 ICP-OES 分析。

测试结果

请见下页

结论:

测试时指定, 提交的样品符合安全, 允许在 LFGB, 第 30 条规定的限制

备注: 以英文制订的本测试报告可以翻译成其它语言, 如有异议, 以英文版为准.

.....
SGS 授权签字人



测试报告

No: SHFDO110304047FDC-1

报告日期: 2011-03-29

测试结果

测试项目	测试结果 (mg/dm ²)	方法检出限 (mg/dm ²)	最大允许限值 (mg/dm ²)
萃取铅	0.001	0.001	0.010
萃取镉	未检出	0.001	0.005
萃取铬	未检出	0.01	0.45
萃取镍	未检出	0.01	0.4
萃取铜	未检出	0.01	0.5
萃取铈	未检出	0.1	0.1
萃取钴	未检出	0.1	0.1

备注:

- (1) mg/dm² =毫克每平方分米
- (2)测试条件和模拟液由客户指定。

样品描述: 银色金属片



*** 报告结束 ***